

- PRODEJ A SERVIS STROJŮ **GRACO** A **GLASCRAFT**
- pro zpracování PUR pěn a POLYUREA coatingů
- pro zpracování polyester. pryskyřic a sklolaminátů
- TEPELNÉ A VODOTĚSNÉ IZOLACE PUR
- NÁSTRÍK PUR PĚN A POLYUREA FÓLIÍ
- PRODEJ IZOLAČNÍCH DESEK PUR
- PRODEJ IZOLAČNÍCH DESEK PUR
- PRODEJ KOMPRESORŮ **ATMOS**



TVI spol. s r.o.
 U vodárny 1353
 252 28 Černošice
 Česká republika

+420 251640181
 +420 251340562
 tvi@tvi-pur.cz
 tvi-pur.cz

TECHNICKÝ LIST

Produkt: **IZOPIANOL 05/200 N**

Výrobek : **tvrdá dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk**
 vytvrzující chemickou reakcí mezi složkami a nepoškozující ozónovou vrstvu
 aplikace nástřikem zařízení GRACO, Glas-Craft ,atd.

Vlastnosti : odolnost proti teplotám od – 50° do + 100° C
 krátkodobá odolnost až do + 120° C
 vynikající dlouhodobá přilnavost a lepivost ke všem materiálům (mimo PE/PP)
 vysoká rozměrová stabilita (po vytvrzení se nesmršťuje ani nerozpíná)
 odolnost proti vodě , oleji , benzínu , louhu a organickým rozpouštědłům
 odolnost proti plísním a hnilobám

Použití : tvrdá PUR pěna pro dekorační a stavební prvky

Technické údaje

Hustota Izopianol 05/200N	g/m³	1,15	
Hustota Purocin B	g/m³	1,24	
Viskozita Izopianol 05/200N	mPas	650 (při 25° C	
Viskozita Purocin B	mPas	230 (při 25° C)	
Starttime	s	6 -10	
Gel time	s	11 -16	
Směšovací poměr	obj	100 : 100	
Objemová hmotnost	kg/m3	250 - 300	
Tepelná odolnost	° C	-50 / + 100 , krátkodobě +120	
Třída hořlavosti		B2	DIN 4102
Doporučená teplota ohřevu	° C	40 -50	

Podklad
 Materiály všechny mimo PE / PP
 Příprava musí být suchý, čistý, pevný , zbavený prachu a nečistot, odmaštěný.

Aplikace: pomocí zařízení GRACO , GlasCraft pro nástřik PUR

Balení: 200 l sudy (230kg Izopianol 05/200N / 250kg Purocin B)

Trvanlivost: 6 měsíců (při teplotě 15 - 23° C)

Bezpečnost: viz bezpečnostní list

Distribuce: **TVI s.r.o**
Zd. Lhoty 480, 252 28 Černošice
Tel: 0042025164018
Mail: tvi@tvi-pur.cz
www.tvi-pur.cz

Poznámka : Výše uvedené informace a pokyny jsou podloženy našimi objektivními pokusy a dobrými výsledky v praxi. Z důvodu velké variability materiálů a způsobů použití v žádném případě neneseme odpovědnost za výsledky aplikací. Doporučujeme všem uživatelům provést před aplikací vlastní zkoušky pro ověření vhodnosti použití.